

GNT 0/20 RECYCLE PRIMAIRE SIPR

Producteur : PLATE FORME RECYCLE SIPR

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Elaboration : Concassage primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

Norme NF EN 13285

Catégorie

Réf.Producteur/Utilisateur (01/01/2008)

	0,08	0,2	0,5	1	2	4	5	6,3	10	12,5	14	16	20	31,5	40	50	63	MB	VBS	W%	
Etendue																					
V.S.S.+U	9,00			40	50	65			85				99						2,50		
V.S.S.	9,00			40	50	65			85				99						2,00	0,10	
V.S.I.	4,00			15	22	35			55				85								
V.S.I.-U	4,00			15	22	35			55				85								

Partie informative

Résultats de production

du 25/06/08 au 25/07/08

	0,08	0,2	0,5	1	2	4	5	6,3	10	12,5	14	16	20	31,5	40	50	63	MB	VBS	W%
Maximum	15,60	17	23	30	43	37	43	49	82	88	90	92	97	100	100	100	100	1,44	0,31	8,9
Xf-1,25/Ecart-type	13,63	14	22	30	43	37	43	49	84	89	92	95	94	100	100	100	100	1,41	0,26	8,9
Moyenne Xf	9,83	14	20	27	39	32	37	43	78	83	87	90	94	99	100	100	100	1,43	0,17	7,7
Xf-1,25/Ecart-type	4,14	11	18	24	33	44	31	37	72	80	83	84	91	97	100	100	100	1,28	0,08	4,4
Minimum	7,10	10	18	24	33	43	48	53	48	77	80	84	90	94	100	100	100	1,29	0,08	4,2
Ecart-type	2,94	2,34	1,77	2,08	3,00	4,23	4,34	4,92	4,75	3,39	3,33	2,47	2,21	1,44	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	1,00
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

