

GNT 0/31.5 RECYCLE SECONDAIRE SIPR

Producteur : PLATE FORME RECYCLE SIPR

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Elaboration : Concassage secondaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31,5

Norme

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

Catégorie

Réf.Producteur/Utilisateur (01/01/2008)

	0,08	0,2	0,5	1	2	4	5	6,3	10	12,5	14	D/2	16	20	D	31,5	40	50	63	MB	VBS	W%	
Etendue																							
V.S.S.+U	90			40	47	60							85								300		
V.S.S.	90			40	47	60							85								280	0,10	
V.S.I.	40			9	16	22							55										
V.S.I.-U	40			9	16	22							55										

Partie informative

Résultats de production

du 16/07/08 au 25/07/08

	0,08	0,2	0,5	1	2	4	5	6,3	10	12,5	14	16	20	31,5	40	50	63	MB	VBS	W%		
Maximum	3,7	10	14	23	39	55	41	69	84	90	92	94	97	100	100	100	100	100	0,84	0,10	4,2	
XF-1,25/Ecart-Types	4,0	9	14	23	38	52	38	67	80	84	88	90	95	100	100	100	100	100	0,83	0,09	4,1	
Moyenne XY	3,2	8	13	21	32	44	49	58	69	75	77	80	84	97	100	100	100	100	0,47	0,05	5,1	
XF-1,25/Ecart-Types	2,4	7	11	18	25	34	40	49	58	64	64	70	74	95	100	100	100	100	0,49	0,00	4,1	
Minimum	2,0	7	11	17	25	37	42	49	58	63	68	72	78	95	100	100	100	100	0,43	0,01	3,9	
Ecart-Types	0,42	0,98	1,74	2,84	5,12	6,75	7,17	7,40	9,02	8,84	8,37	7,78	6,85	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	0,80	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

