

## GRAVE 0/20 CALCAIRE BLANC

**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassage primaire  
**Usage :** Remblai de tranchée et assise (Trafic faible T5)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
28, voie Romaine BP 10626  
57146 Woippy  
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

NF P18 545 article 7
----------------------

Catégorie

Eb assimilé D21
-----------------

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	40	W	MB	VBS	
V.S.S.+U	12.0									79				100					3.00	
V.S.S.	10.0	12								76				99					2.50	0.10
V.S.I.	4.0									56				89		100				
V.S.I.-U	2.0									53				87						

### Partie informative

Résultats de production

du 10/04/12 au 26/02/18

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	40	W	MB	VBS
Maximum	8.7	9	20	28	34	47	51	62	70	75	84	89	94	99	100	100	10.3	2.20	0.08
Xf+1.25xEcart-types	8.5	9	17	25	33	47	52	61	69	75	83	87	92	98	100	100	9.0	1.63	0.08
Moyenne Xf	7.0	7	14	19	26	39	45	53	61	68	77	82	88	97	100	100	6.9	0.99	0.05
Xf-1.25xEcart-types	5.6	6	10	13	20	32	37	45	52	61	71	77	84	95	100	100	4.7	0.34	0.02
Minimum	4.8	5	8	12	17	28	34	41	50	59	67	74	83	95	100	100	4.9	0.30	0.02
Ecart-type	1.14	1.2	3.0	4.5	5.4	6.2	6.0	6.3	6.4	5.4	4.8	4.0	3.0	1.1	0.0	0.0	1.70	0.510	0.020
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	8

