

# GRAVE 0/20 CONCASSEE ALLUVIONNAIRE

**Péetrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Concassage

**Usage :** Remblai

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*
**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

0      20

NF P 11-300

D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	W	MB
V.S.S.		12.0			70													
V.S.I.		0.0			0													

## Partie informative

*Résultats de production*

du 02/08/06 au 30/11/12

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	W	MB
Maximum	4.3	4.7	12	17	25	45	57	65	69	73	79	83	86	97	98	100	3.8	0.74
Xf+1.25xEcart-types	4.9	5.4	14	19	28	54	69	79	82	85	88	90	88	98	98	100	4.6	0.93
Moyenne Xf	3.5	3.8	10	15	21	34	41	47	52	58	67	75	83	96	98	100	2.8	0.49
Xf-1.25xEcart-types	2.2	2.2	6	10	13	13	13	15	22	31	46	59	78	93	97	100	0.9	0.05
Minimum	2.8	2.9	8	12	16	22	25	29	35	43	55	66	80	94	97	100	1.7	0.24
Ecart-type	1.06	1.27	2.8	3.5	6.4	16.3	22.6	25.5	24.0	21.2	17.0	12.0	4.2	2.1	0.7	0.0	1.50	0.354
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

