

GNT 0/31.5 CALCAIRE BLANC

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai de tranchée et assise (Trafic faible T5)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

NF P18 545 article7

Eb assimilé D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	W	MB	VBS
V.S.S.+U	10.0												77			100			3.00	
V.S.S.	8.0	12											74			99			2.50	0.10
V.S.I.	2.0												54			89	100			
V.S.I.-U	0.0												51			87				

Partie informative

Résultats de production

du 23/01/14 au 24/04/18

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	W	MB	VBS
Maximum	7.3	8	16	19	25	36	40	47	54	61	67	71	74	86	94	99	100	8.3	1.18	0.09
Xf+1.25xEcart-types	6.8	7	13	17	24	35	39	46	52	59	67	72	74	84	93	99	100	8.0	1.21	0.07
Moyenne Xf	5.3	6	10	13	19	28	32	38	43	50	57	62	67	75	86	96	100	5.4	0.87	0.04
Xf-1.25xEcart-types	3.8	4	7	9	14	22	25	30	34	40	48	52	60	65	80	93	100	2.9	0.52	0.01
Minimum	3.0	3	6	8	13	20	22	27	31	35	43	48	54	61	73	89	100	0.3	0.58	0.02
Ecart-type	1.19	1.3	2.4	3.1	4.0	5.2	5.9	6.4	7.1	7.8	7.7	7.7	5.8	7.4	5.3	2.5	0.0	2.00	0.270	0.020
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	12

