



Route de contournement BP25
54110 Rosières Aux Salines
Tel:03 83 46 83 52 Fax:03 83 45 46 98

GRAVE DE RECYCLAGE 0/80 MIXTE

Pétrographie : Déconstruction routière
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblai, couche de forme chaussée

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Guide de démolition Lorrain

GR1 M assimilé D31

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	100	W	MB	VBS	Ru	Rc	%Enrobés	Rb	Rg	X	SS	
V.S.S.	12.0																							0.10			30.0					0.70
V.S.I.	0.0																					100										

Partie informative

Résultats de production

du 29/04/15 au 26/09/18

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	100	W	MB	VBS	Ru	Rc	%Enrobés	Rb	Rg	X	SS
Maximum	5.7	10	20	23	30	33	36	40	43	48	50	53	57	62	66	77	83	92	96		100	7.9	1.42	0.10	49	70	15.1	4.10	0.01	0.23	0.20
X ^{1.25} Ecart-type	5.6	10	18	24	29	32	36	40	43	48	51	53	56	60	64	74	82	91	96		100	7.1	1.38	0.08	45	71	10.3	4.31	Néant	0.23	0.19
Moyenne Xf	4.7	8	14	18	23	25	28	32	35	39	42	44	48	52	57	65	74	86	94	100	100	4.4	0.94	0.04	35	59	3.8	2.38	Néant	0.11	0.08
X ^{1.25} Ecart-type	3.7	6	9	12	16	18	21	24	27	30	33	35	39	44	49	56	67	81	91		100	1.8	0.50	0.00	25	47	0.0	0.44	Néant	Néant	<-0.04
Minimum	3.5	5	8	11	15	18	21	24	27	30	33	35	39	44	48	54	67	81	90		100	1.3	0.60	0.01	23	46	0.1	Néant	Néant	0.01	<-0.04
Ecart-type	0.75	1.5	3.9	4.7	5.2	5.6	6.0	6.1	6.5	7.2	7.1	7.0	6.8	6.4	6.0	7.3	6.3	4.1	1.9		0.2	2.10	0.349	0.030	8.0	9.0	5.10	1.550	0.003	0.090	0.090
Nombre de résultats	7	5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	6	5	3	7	6	6	6	6	3	6

