

GRAVILLON 4/16 LAVE SILICO CALCAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Criblage et Lavage
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	2.5	3.15	d 4	5	5.6	6.3	D/2 8	10	11.2	D 16	1.4D 22.4	W	FI
Etendue e		5			15				35						
V.S.S.+U	1.8	6			20				66			100			24
V.S.S.	1.5	5			15				60			99			20
V.S.I.					0				25			90	98		
V.S.I.-U					0				19			85	97		

Partie informative

Résultats de production

du 14/03/18 au 17/12/18

	0.063	2	2.5	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	22.4	W	FI
Maximum	0.8	5	5	5	14	22	36	46	56	72	78	99	100	6.9	9
Xf+1.25xEcart-types	0.5	2	3	3	7	15	24	33	49	68	76	99	100	6.4	
Moyenne Xf	0.2	1	1	2	4	9	15	22	38	57	67	97	100	4.7	9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	3	5	12	27	46	58	95	100	2.9	
Minimum	0.1	0	0	1	1	3	4	12	26	42	55	93	100	2.9	8
Ecart-type	0.17	1.1	1.2	1.2	3.0	5.0	7.6	8.5	8.6	8.6	7.0	1.8	0.0	1.40	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2

