

MELANGE 0/15 SILICO CALCAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Criblage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Béton particulier

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

0 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	W	FI	MB	
V.S.S.	6.0		60						90				99		100					1.00
V.S.I.	0.0		20						50				89		98	100				

Partie informative

Résultats de production

du 09/09/08 au 12/12/18

	0.063	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	W	FI	MB
Maximum	2.4	25	48	61	72	77	79	81	85	89	94	97	99	100	100	100	8.2		0.70
Xf+1.25xEcart-types	1.9	23	45	56	67	71	73	76	82	88	94	99	99	100	100	100	7.2		0.76
Moyenne Xf	1.2	17	37	46	56	60	62	65	70	78	88	93	98	100	100	100	5.6	7	0.53
Xf-1.25xEcart-types	0.5	10	29	37	45	48	50	53	59	68	81	88	96	100	100	100	3.9		0.31
Minimum	0.6	11	31	39	48	51	52	53	56	65	78	85	96	100	100	100	3.7		0.24
Ecart-type	0.56	5.1	6.3	7.6	8.7	9.1	9.3	9.2	9.2	7.7	5.4	4.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.30		0.181
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	5

