

SABLE 0/6 CALCAIRE BLANC SECONDAIRE

Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage secondaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 6.3

Norme

NF P18 545 article7

Catégorie

a

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	12.5	W	MB	VBS
V.S.S.+U	15.0							85			100				2.50	
V.S.S.	13.0							82			99				2.00	
V.S.I.	7.0							62			89	98	100			
V.S.I.-U	5.0							59			87	97				

Partie informative

Résultats de production

du 26/01/15 au 18/09/17

	0.063	0.08	0.2	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	12.5	W	MB	VBS
Maximum	13.0	14	19	25	33	48	66	79	85	93	99	100	100	10.4	1.40	0.07
Xf+1.25xEcart-types	13.0	13	19	24	31	45	64	77	85	92	99	100	100	9.0	1.07	0.07
Moyenne Xf	10.9	11	16	20	25	39	56	73	80	89	98	100	100	6.2	0.73	0.06
Xf-1.25xEcart-types	8.8	9	13	16	20	32	49	68	74	85	97	100	100	3.4	0.38	0.05
Minimum	8.7	9	12	14	18	26	40	68	67	81	96	100	100	2.0	0.49	0.05
Ecart-type	1.65	1.7	2.2	2.9	4.2	5.2	5.8	3.5	4.5	3.0	0.8	0.0	0.0	2.20	0.280	0.010
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	3

