

GRAVILLON 10/14 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Concassage et Criblage

Usage : Enrobés

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

BIII - Ang3

	0.063	d/2 5	6.3	8	d 10	12.5	14	20	22.4	31.5	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e		5			10		10								
V.S.S.+U	2.3	6			25		95					19			
V.S.S.	2.0	5			20		90					15			10
V.S.I.					10		80	98		100			50		
V.S.I.-U					5		75	97							

Partie informative

Résultats de production

du 15/07/19 au 16/12/19

	0.063	5	6.3	8	10	12.5	14	20	22.4	31.5	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.7	3	4	8	20	70	90	100	100	100	2.6	9			
Xf+1.25xEcart-types	1.4	3	4	7	20	69	88	100	100	100	1.5				
Moyenne Xf	1.0	2	3	5	17	60	84	100	100	100	0.8	7	96	43	0
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	1	3	13	52	80	100	100	100	0.1				
Minimum	0.5	1	1	3	10	51	80	100	100	100	0.4	4			
Ecart-type	0.33	0.8	0.9	1.6	2.9	6.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.50	3.0			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	1	1	1

