

GRAVILLON 4/16 LAVE SILICO CALCAIRE

Pétrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Criblage et Lavage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	5	6.3	D/2 8	10	12.5	14	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	W	FI
Etendue e		5	15			35								
V.S.S.+U	1.8	6	20			66				100				24
V.S.S.	1.5	5	15			60				99				20
V.S.I.			0			25				90	98	100		
V.S.I.-U			0			19				85	97			

Partie informative

Résultats de production

du 02/12/19 au 20/01/20

	0.063	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	22.4	31.5	W	FI
Maximum	0.6	1	5	13	29	47	67	84	91	98	100	100	4.8	
Xf+1.25xEcart-types														
Moyenne Xf	0.5	1	5	12	27	44	63	81	89	97	100	100	4.0	8
Xf-1.25xEcart-types														
Minimum	0.3	1	4	11	25	41	59	77	87	96	100	100	3.1	
Ecart-type	0.11	0.1	0.5	0.8	1.5	3.0	4.1	3.4	2.0	1.0	0.0	0.0	0.90	
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

