

GRAVILLON 4/6 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Enrobés

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

BIII - Ang1

	d/2		d		D		2D		W	FI	Pc	Ptc	Ptr
	0.063	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8					
Etendue e		5		10			10						
V.S.S.+U	2.6	6		23			95			29			
V.S.S.	2.0	5		18			90			25			1
V.S.I.				8			80	98	100		95	30	
V.S.I.-U				3			75	97					

Partie informative

Résultats de production

du 24/06/19 au 09/12/19

	0.063	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	12.5	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	2.0	5	15	18	49	57	88	100	100	2.5				
Xf+1.25xEcart-types	2.0	5	12	17	48	56	87	100	100	1.6				
Moyenne Xf	1.7	4	9	14	40	52	84	99	100	0.9	17	99	70	0
Xf-1.25xEcart-types	1.4	3	5	11	32	48	80	99	100	0.3				
Minimum	1.1	3	5	10	28	44	80	98	100	0.4				
Ecart-type	0.26	0.8	2.5	2.5	6.5	3.4	3.0	0.4	0.0	0.50				
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1	1

