

GRAVILLON 6/10 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

Pétrographie : Alluvionnaire

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

Elaboration : Concassage et Criblage

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	d/2				d		D		1.4D		2D		W	FI	Pc	Ptc	Ptr
	0.063	3.15	4	5	6.3	8	10	14	20								
Etendue e		5			10		15										
V.S.S.+U	1.8	6			25		100					24					
V.S.S.	1.5	5			20		95					20					1
V.S.I.					5		80	98	100				95	30			
V.S.I.-U					0		75	97									

Partie informative

Résultats de production

du 24/06/19 au 16/12/19

	0.063	3.15	4	5	6.3	8	10	14	20	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.5	5	7	11	20	57	93	100	100	1.2	9			
Xf+1.25xEcart-types	1.5	4	6	9	19	56	94	100	100	1.1				
Moyenne Xf	1.1	3	4	6	15	49	88	100	100	0.8	9	99	64	0
Xf-1.25xEcart-types	0.8	2	2	4	12	43	82	100	100	0.4				
Minimum	0.6	1	1	3	11	41	80	99	100	0.3	9			
Ecart-type	0.29	0.9	1.5	2.3	2.8	5.4	4.7	0.2	0.0	0.30	0.0			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	1	1	1

