

GRAVILLON 6/10 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Concassage et Criblage

Usage : Enrobés

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

BIII - Ang1

	d/2				d		D	1.4D	2D	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
	0.063	3.15	4	5	6.3	8	10	14	20					
Etendue e		5			10		10							
V.S.S.+U	2.3	6			23		97				24			
V.S.S.	2.0	5			18		92				20			1
V.S.I.					8		82	98	100			95	30	
V.S.I.-U					3		77	97						

Partie informative

Résultats de production

du 24/06/19 au 16/12/19

	0.063	3.15	4	5	6.3	8	10	14	20	W	FI	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	2.0	5	7	11	18	57	92	100	100	1.2	9			
Xf+1.25xEcart-types	1.7	4	6	10	18	57	92	100	100	1.2	9			
Moyenne Xf	1.2	3	4	7	15	50	88	100	100	0.8	9	99	64	0
Xf-1.25xEcart-types	0.7	2	2	4	12	44	84	100	100	0.4	9			
Minimum	0.6	1	1	3	11	41	82	100	100	0.3	9			
Ecart-type	0.37	1.0	1.7	2.5	2.4	5.2	3.2	0.1	0.0	0.30	0.0			
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	1	1	1

