

## MELANGE 0/25 SILICO CALCAIRE

**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

**Elaboration :** Criblage

28, voie Romaine BP 10626

**Usage :** Béton particulier

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

### Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*
**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

0 25

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	D	1.4D	2D	W	FI	MB	
V.S.S.	7.0											90				99	100					1.00
V.S.I.	1.0											50				89	98	100				

### Partie informative

**Résultats de production**

du 09/09/08 au 18/09/17

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	25	35.5	50	W	FI	MB
Maximum	6.7	6.9	8	10	23	48	59	68	75	78	79	80	82	84	92	99	100	100	4.3		0.70
Xf+1.25xEcart-types	5.9	6.2	7	10	23	48	59	68	74	76	78	79	81	83	92	99	100	100	4.8		0.78
Moyenne Xf	3.2	3.4	4	6	17	35	44	52	58	61	65	67	72	77	89	98	100	100	3.1	5	0.46
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0.6	1	2	10	23	30	36	42	46	51	54	63	70	85	98	100	100	1.4		0.15
Minimum	1.1	1.2	2	3	11	24	31	38	44	48	53	55	64	70	85	98	100	100	0.5		0.20
Ecart-type	2.16	2.22	2.4	3.2	5.1	9.8	11.5	12.8	12.7	11.9	10.7	10.3	7.3	5.3	2.9	0.7	0.0	0.0	1.40		0.250
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	3

