

## SABLE 0/4 CONCASSE ALLUVIONNAIRE

**Pétrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Concassage et Criblage

**Usage :** Enrobés

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

### Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*
**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

0      4

**Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043**
**a - Ang1**

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	W
Etendue e	6						20	10			
V.S.S.+U	12.0						74	98			
V.S.S.	10.0						70	96			
V.S.I.	4.0						50	86	98	100	
V.S.I.-U	2.0						46	84	97		
Ecart-type max	1.82						6.06				

### Partie informative

**Résultats de production**

du 26/08/19 au 16/12/19

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	W
Maximum	10.0	12.0	16	25	37	54	70	96	100	100	4.1
Xf+1.25xEcart-types	9.9	11.2	15	24	35	51	70	96	100	100	3.0
Moyenne Xf	8.5	9.5	12	19	29	43	62	92	100	100	2.1
Xf-1.25xEcart-types	7.2	7.9	10	15	22	35	55	88	99	100	1.2
Minimum	6.5	7.1	9	11	18	33	50	86	99	100	1.1
Ecart-type	1.09	1.34	2.0	3.6	5.2	6.2	6.1	3.0	0.2	0.0	0.70
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

