

# Calcaire 0/31.5 concassée

**Pétrographie :** Calcaire

**Utilisateur :** EUROVIA MANAGEMENT

**Elaboration :** Concassage

Direction Technique Est Agréé Laboroute N° 93.16

**Usage :** Remblai - Couche de forme - Assise (trafic <=T4)

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 31.5

NF P11.300 Identification de sol

D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	LA	MDE	W	VBS
V.S.S.		12.0			70														45.0	45.0		0.10
V.S.I.		0.0																100				

## Partie informative

Résultats de production

du 28/06/10 au 05/12/13

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	LA	MDE	W	VBS	
Maximum	8.7	9.1	15	20	30	38	40	45	49	54	61	69	77	91	99	100	100	100				9.9	0.05
Xf+1.25xEcart-types	7.3	7.5	12	16	24	31	35	42	50	59	67	72	78	90	99	100	100	100				8.3	0.05
Moyenne Xf	4.3	4.6	7	8	12	16	19	25	32	41	54	62	70	87	98	99	100	100	35.0	37.0	5.2	0.04	
Xf-1.25xEcart-types	1.3	1.6	1	1	0	1	4	8	13	24	40	51	62	84	96	99	100	100				2.2	0.03
Minimum	1.4	2.2	3	3	3	3	3	3	5	15	32	45	58	83	96	99	100	100				3.1	0.03
Ecart-type	2.37	2.34	4.4	6.1	9.7	12.0	12.2	13.4	14.6	13.7	10.6	8.6	6.4	2.7	0.9	0.5	0.0	0.0				2.40	0.010
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	6	3	

