

# Calcaire 0/63 concassé

**Pétrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassage

**Usage :** Remblai, couche de forme chaussée

**Utilisateur :** EUROVIA MANAGEMENT

Direction Technique Est Agréé Laboroute N° 93.16

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	63
---	----

**Norme**

NF P 11-300 Identification de sol
-----------------------------------

**Catégorie**

B31
-----

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	LA	MDE	VBS	W	
V.S.S.	12.0			70																	45.0	45.0	0.20	
V.S.I.	0.0			0																				

## Partie informative

Résultats de production

du 01/03/04 au 05/12/13

	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	LA	MDE	VBS	W	
Maximum	8.3	13	16	20	24	28	32	36	42	48	52	55	62	69	79	89	96	99	100				0.17	6.0
Xf+1.25xEcart-types	7.9	12	14	19	24	26	30	34	39	45	49	52	58	67	79	89	96	99	100				0.16	5.7
Moyenne Xf	6.0	9	11	15	20	22	25	28	32	37	41	44	50	58	70	81	90	96	100	35.0	37.0	0.12	4.7	
Xf-1.25xEcart-types	4.1	7	8	11	15	17	20	23	26	30	33	35	41	49	60	73	84	92	100				0.08	3.7
Minimum	3.2	6	7	9	13	15	17	20	23	26	29	32	37	46	57	70	81	91	100				0.08	3.3
Ecart-type	1.49	1.9	2.3	3.0	3.3	3.6	4.2	4.6	5.2	6.1	6.4	6.5	6.8	7.1	7.7	6.4	4.5	2.7	0.0				0.030	0.80
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	5	15

