

Sable 0/6 Calcaire

Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage

Utilisateur : EUROVIA MANAGEMENT
 Direction Technique Est Agréé Laboroute N° 93.16

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	6.3
---	-----

Norme

NF P 11-300 Identification de sol

Catégorie

B5

	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	W	VBS
V.S.S.	35.0															1.50
V.S.I.	12.0															

Partie informative

Résultats de production

du 10/06/10 au 05/12/13

	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	W	VBS
Maximum	18.7	21	26	28	34	47	73	89	95	98	99	100	100	100	10.9	
Xf+1.25xEcart-types	19.1	21	27	29	34	48	76	93	98	99	99	100	100	100	12.5	
Moyenne Xf	18.3	20	26	28	33	46	69	84	92	97	99	100	100	100	8.9	0.35
Xf-1.25xEcart-types	17.4	20	25	26	33	45	62	76	86	95	99	99	99	100	5.2	
Minimum	17.8	20	25	27	33	45	65	80	88	96	99	99	99	100	6.8	
Ecart-type	0.67	0.6	0.8	0.9	0.6	1.1	5.7	6.7	4.8	1.3	0.1	0.7	0.7	0.0	2.90	
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

