

Granulats : Sable 0/1 c

F.D.T. : Suivi Ejl 2011

Péetrographie : Calcaire
Concassé Tertiaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

1

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf PB et PC (07/07/2011)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	2.8	4	MB	MVR	WA24	f	W
V.S.S.+U			75		100					2.5			29.40	
V.S.S.			71		99					2.0			25.40	
V.S.I.			21		89	95	100						19.40	
V.S.I.-U			17		87	94							15.40	

Partie informative

Résultats de production

du 20/01/11 au 30/06/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	2.8	4	MB	MVR	WA24	f	W
Xf+1.25xEcart-types	24.5	34	49	72	98	99	100	100	100	1.2			24.46	0.5
Moyenne Xf	22.4	31	46	69	97	99	100	100	100	1.0	2.54	0.40	22.43	0.3
Xf-1.25xEcart-types	20.4	29	43	66	97	98	100	100	100	0.7			20.41	0.2
Ecart-type	1.62	2.1	2.3	2.2	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.20			1.620	0.10
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1	1	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	Mg/m3	%	%	%

