

**Granulats :** Grave 0/4  
**Péetrographie :** Calcaire  
Concassé secondaire

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 4

Norme XP P 18-545 Article 10 - NF EN 12620

A (07/07/2011)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	FM	MB	f	W
V.S.S.+U			42		62				100	100		3.8		14.7	
V.S.S.			40		58				99	100	100	3.7		12.7	
V.S.I			0		18				89	95	100	3.1		6.7	
V.S.I.-U			0		14				87	94		3.0		4.7	

### Partie informative

Résultats de production

du 10/02/11 au 06/07/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5.6	8	FM	MB	f	W
Xf+1.25xEcart-types	11.7	17	22	29	44	71	88	94	99	100	100	3.7	1.6	11.7	3.1
Moyenne Xf	9.7	14	18	25	38	64	84	91	99	100	100	3.4	1.1	9.7	1.4
Xf-1.25xEcart-types	7.7	11	15	20	31	57	80	89	99	100	100	3.2	0.6	7.7	0.0
Ecart-type	1.63	2.4	2.8	3.5	5.1	5.8	3.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.20	0.40	1.60	1.30
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	17	21	21
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	%

