

Granulats : Grave béton
Péetrographie : Calcaire

F.D.T. : Suivi E JL 2011

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

EN 12620 Granulats pour bétons

GA90 f11 MB1.5 (07/07/2011)

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	MB	f	W
V.S.S.					60		90				99	100	100	1.5	11.0	
V.S.I.					20		50				90	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 20/01/11 au 01/06/11

	FaitLe	Granulat	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	MB	f	W
EJBBA-11BBA00196	20/01/2011	NE0010B	8.6	9.0	13	21	31	47	70	77	85	93	99	100	100	1.2	8.6	2.8
EJBBA-11BBA00493	17/02/2011	NE0010B	5.8	6.0	10	15	24	39	66	73	82	91	98	100	100	1.0	5.8	1.7
EJBBA-11BBA00767	10/03/2011	NE0010B	7.4	8.0	12	19	29	46	68	73	79	89	98	100	100	1.5	7.4	0.6
EJBBA-11BBA00992	01/04/2011	NE0010B	6.5	7.0	10	15	22	37	62	67	74	87	99	100	100	2.0	6.5	0.5
EJBBA-11BBA01418	05/05/2011	NE0010B	7.8	8.0	12	19	29	46	71	78	84	92	98	100	100	1.5	7.8	0.7
EJBBA-11BBA01805	01/06/2011	NE0010B	5.9	6.0	9	15	24	42	70	76	82	91	99	100	100	1.5	5.9	0.4
Moyenne Xf			7.0	7.3	11	17	27	43	68	74	81	91	99	100	100	1.4	7.0	1.1
Unité			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%	%

