

Granulats : Gravillon 2/6 c**F.D.T. : Suivi E JL 2011****Péetrographie : Calcaire**

Concassé Tertiaire

Partie normative*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

2 6.3

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

III (07/07/2011)

	0.063	1	2	4.5	6.3	9	12.5	FI	f	W
V.S.S.+U		6	15	78	100				2.3	
V.S.S.		5	10	72	99			30	2.0	
V.S.I.			0	42	89	98	100			
V.S.I.-U			0	36	84	97				

Partie informative*Résultats de production*

du 20/01/11 au 05/07/11

	0.063	1	2	4.5	6.3	9	12.5	FI	f	W
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2	7	68	97	100	100	17	1.2	0.4
Moyenne Xf	0.9	1	4	57	94	100	100	15	0.9	0.3
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	46	91	100	100	13	0.5	0.1
Ecart-type	0.27	0.5	2.3	8.7	2.5	0.0	0.0	1.0	0.30	0.10
Nombre de résultats	45	45	45	45	45	45	45	6	45	45
Unité	%	%	%	%	%	%	%		%	%

