

**Granulats : 30/60 C**

**F.D.T. : Suivi EJT 2011**

**Péetrographie : Calcaire  
Concassé secondaire**

### Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

30 63

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13242

V (07/07/2011)

|        | 25 | 30 | 31.5 | 40 | 45 | 50 | 63  | 80 |
|--------|----|----|------|----|----|----|-----|----|
| V.S.S. |    |    | 15   |    |    |    | 100 |    |
| V.S.I. |    |    | 0    |    |    |    | 85  |    |

### Partie informative

*Résultats de production*

du 04/02/11 au 30/06/11

|                     | 25  | 30  | 31.5 | 40  | 45  | 50  | 63  | 80  |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Xf+1.25xEcart-types | 3   | 9   | 13   | 47  | 66  | 83  | 100 | 100 |
| Moyenne Xf          | 2   | 5   | 8    | 36  | 55  | 72  | 98  | 100 |
| Xf-1.25xEcart-types | 0   | 1   | 3    | 25  | 44  | 62  | 95  | 100 |
| Ecart-type          | 1.1 | 3.2 | 4.1  | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 2.6 | 0.0 |
| Nombre de résultats | 17  | 17  | 17   | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  |
| Unité               | %   | %   | %    | %   | %   | %   | %   | %   |

