

ETIQUETTE POUR EN 13043 GRAVILLON NATUREL

| Référence interne du granulat: 2A21038412 | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------|
| Etiquette d'information Marquage CE | | | |
| Carrière Matériaux Baie de Seine | | | |
| Route de Gabions 76700 Gonfreville l'Orcher Tel/02.35.26.61.49 Fax/02.35.53.92.76 | | | |
| 4/12.5 semi concassé | | | |
| Numéro d'identification de l'organisme notifié: 0333 | | | |
| Numéro du certificat: 0333-CPD-041082 | | | |
| Année d'apposition du marquage: 04 | | | |
| | | | |
| | | | |
| Caractéristique | Type de donnée | Donnée | Unité |
| Type/Composition chimique | Désignation | alluvions | |
| Classe granulaire | Désignation | 4./12.5 | |
| Granularité: caractéristiques générales | Catégorie | G_C 85/20 | |
| Granularité: spécifications supplémentaires | Catégorie | G 85/15 | |
| Teneur en fines | Catégorie | f 1 | |
| Forme des gravillons: coefficient aplatissement | Catégorie | FI 25 | |
| Forme des gravillons: indice de forme | Catégorie | Ang 3 | |
| % de grains semi-concassés et roulés dans les gravillons | Catégorie | APD | |
| Résistance à la fragmentation: LA | Valeur déclarée 23/02/2007 | 18.8 | |
| Résistance à la fragmentation: résistance aux chocs | Catégorie | APD | |
| Résistance au polissage: PSV * | Catégorie | APD | |
| Résistance à l'abrasion de surface * | Catégorie | APD | |
| Résistance à l'usure: MDE | Valeur déclarée 23/02/2007 | 6.7 | |
| Résistance à l'abrasion par les pneus à crampons * | Catégorie | APD | |
| Masse volumique réelle | Valeur déclarée 23/02/2007 | 2.5 | Mg/m ³ |
| Absorption d'eau | Valeur déclarée 23/02/2007 | 1.98 | |
| Masse volumique en vrac ** | Valeur déclarée | APD | Mg/m ³ |
| Valeur d'absorption d'eau comme essai crible de résistance à l'action du gel-dégel | Catégorie | Ab < ou = à 1 | |
| Sensibilité au gel/dégel | Catégorie | APD | |
| Sensibilité au gel/dégel: essai au sulfate de magnésium | Catégorie | APD | |
| Résistance aux chocs thermiques | Valeur déclarée | APD | |
| Affinités des gravillons avec les liants hydrocarbonés | Valeur déclarée | APD | |
| Basalte "Coup de soleil" | Catégorie | APD | |
| Polluants organiques légers | | APD | |
| Emission de radioactivité | Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces granulats ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction du présent document | | |
| Libération de métaux lourds | | | |
| Libération d'hydrocarbures polycycliques aromatiques | | | |
| Libération d'autres substances dangereuses | | | |