

ETIQUETTE POUR EN 13 242 GRAVILLON NATUREL

Référence interne du granulat: 2A21038413			
Etiquette d'information Marquage 			
Carrière d'Yville			
76530 Yville sur Seine			
4./12.5			
Numéro d'identification de l'organisme notifié: 0333			
Numéro du certificat: 0333-CPD-041082			
Année d'apposition du marquage: 04			
Norme EN 13 242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil			
Caractéristique	Type de donnée	Donnée	Unité
Type/Composition chimique	Désignation	alluvions	
Classe granulaire	Désignation	4./12.5	
Granularité: caractéristiques générales	Catégorie	G _C 80-20	
Granularité: spécifications supplémentaires	Catégorie	GTC 25/15	
Forme des gravillons: coefficient aplatissement	Catégorie	FI ₃₅	
Forme des gravillons: indice de forme		APD	
% de grains semi-concassés et roulés dans les gravillons	Valeur déclarée	C 50/10	
Teneur en fines	Catégorie	f 2	
Résistance à la fragmentation: LA	Catégorie	LA ₂₀	
Résistance à la fragmentation: résistance aux chocs		APD	
Résistance à l'usure: MDE	Catégorie	MDE 15	
Masse volumique réelle	Valeur déclarée 03 / 2007	2.62	Mg/m ³
Absorption d'eau		APD	
Sulfates solubles dans l'acide **		APD	
Soufre total **	Catégorie	APD	%
Constituants réduisant la vitesse de prise et de durcissement des mélanges traités aux liants hydrauliques **		APD	
Impuretés		< ou = à 1%	
Coup de soleil des basaltes	Catégorie	APD	
Valeur d'absorption d'eau comme essai crible de résistance à l'action du gel-dégel	Catégorie	< ou = à 1%	
Sensibilité au gel/dégel	Catégorie	F2	
Sensibilité au gel/dégel: essai au sulfate de magnésium		APD	
Emission de radioactivité	Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces granulats ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction du présent document		
Libération de métaux lourds			
Libération d'hydrocarbures polyaromatiques			
Libération d'autres substances dangereuses			