

GNT 0/20 CALCAIRE

Producteur : CARRIERE DE CRAIN
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage secondaire
Usage : Routier

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

Norme NF EN 13285

Catégorie

Da - GNT 3 (01/01/2006)

	0.063	0.08	0.125	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	MB	VBS	W%
Ecarté e																				
VSS+U	90			35	40	43	52			87				99				250		
VSS	90			35	40	43	52			87				99				200	0.10	
VSL	40			10	15	22	35			65				85						
VSL-U	40			10	15	22	35			65				85						

Partie informative

Résultats de production

du 21/03/08 au 27/10/08

	0.063	0.08	0.125	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	MB	VBS	W%
Maximum	6.8	8	8	13	19	27	41	57	64	72	80	85	89	99	100	100	100	1.99	0.07	3.0
XF+1.25/EcartType	6.7	8	9	13	19	29	43	58	65	73	81	87	91	98	100	100	100	1.82	0.07	2.8
Moyenne XF	4.9	6	7	11	16	23	36	49	57	66	75	81	86	95	99	100	100	1.14	0.05	2.4
XF+1.25/EcartType	3.0	4	4	9	12	18	29	41	50	59	69	76	80	93	98	100	100	0.46	0.03	2.0
Minimum	2.0	2	3	7	9	14	23	35	47	54	63	70	74	90	98	100	100	0.40	0.03	1.7
EcartType	1.48	1.88	1.70	1.97	2.92	4.37	5.77	6.63	6.09	5.74	5.08	4.50	4.44	2.31	0.79	0.00	0.00	0.54	0.02	0.34
Nombre de résultats	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	5	3	10

