

GNT 0/31.5 CALCAIRE

Producteur : CARRIERE DE CRAIN
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassage secondaire
Usage : Routier

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Norme NF EN 13285

D a - GNT 2 (01/01/2006)

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	MB	VBS	W%
Eclatée																						
VSS+U	90					35	40	47	60		68				85			99		2.50		
VSS	90					35	40	47	60		68				85			99		2.00	0.10	
VSL	40					5	9	16	22		35				55			85				
VSL-U	40					5	9	16	22		35				55			85				

Partie informative

Résultats de production

du 16/04/08 au 27/10/08

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	MB	VBS	W%
Maximum	7.8	8	10	12	13	14	19	25	35	45	50	57	66	70	76	85	90	100	100	2.27	0.05	4.0
XF+1.25/Ecart-type	7.6	8	9	11	12	13	18	25	34	45	51	60	68	72	76	85	89	100	100	2.29	0.05	3.1
Moyenne XF	6.0	6	7	9	9	11	14	19	27	35	41	48	56	61	66	77	84	99	100	1.73	0.05	2.1
XF-1.25/Ecart-type	4.4	5	5	6	7	8	10	14	20	26	31	36	45	50	55	70	78	98	100	1.17	0.05	1.1
Minimum	3.4	4	4	5	6	7	8	12	17	23	27	32	40	45	50	65	76	98	100	0.99	0.05	1.2
Ecart-type	1.29	1.39	1.64	1.91	2.07	2.20	3.38	4.33	5.76	7.89	8.29	9.21	9.19	8.87	8.30	6.22	4.35	0.77	0.00	0.45	0.01	0.81
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	3	10

