

GNT 0/63 CALCAIRE

Producteur : CARRIERE DE CRAIN

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassage primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

Norme NF EN 13285

D a - GNT 1

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	50	63	80	MB	VBS	W%
Etendue e																								
V.S.S.+U	12.00					35	40	44		60				68			85			99		2.50		
V.S.S.	12.00					35	40	44		60				68			85			99		2.00	0.10	
V.S.I.	2.00					5	9	16		22				35			55			80				
V.S.I.-U	2.00					5	9	16		22				35			55			80				
Ecart-type max																								

Partie informative

Résultats de production

du 10/08/06 au 22/11/06																								
	0.063	0.08	0.125	0.2	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	40	50	63	80	MB	VBS	W%
Maximum	7.80	7.90	8	9	12	16	22	29	39	43	49	57	63	69	78	80	88	93	97	100	100	0.92	0.03	3.3
X+1.25xEcart-type	5.48	5.85	6	7	10	14	19	26	35	41	47	53	58	63	71	77	85	92	97	100	100	0.76	0.03	3.1
Moyenne Xf	3.47	3.81	4	5	7	11	15	21	30	36	40	46	51	55	62	68	81	88	94	99	100	0.51	0.02	2.1
X-1.25xEcart-type	1.46	1.77	2	3	5	7	10	16	24	30	34	39	43	46	53	60	76	84	92	98	100	0.25	0.02	1.1
Minimum	2.10	2.40	3	3	5	7	10	16	24	28	33	39	43	47	54	59	75	83	89	98	100	0.29	0.02	0.9
Ecart-type	1.61	1.63	1.57	1.72	1.94	2.68	3.47	3.78	4.46	4.49	5.27	5.52	6.32	6.89	7.36	6.89	3.79	3.45	2.16	0.80	0.00	0.20	0.00	0.81

