

SABLE 0/6 CONCASSE CRAIN

Producteur : CARRIERE DE CRAIN

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé primaire

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 6.3

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

a - Ang 2 (01/01/2007)

	0.063	0.25	0.315	0.5	1	2	D/2 3.15	4	D 6.3	8	12.5	20	MB	W%
Etendue e	6						20	10						
V.S.S.+U	14.0						86	100					2.50	
V.S.S.	13.0						83	99					2.00	
V.S.I.	7.0						63	89	98		100			
V.S.I.-U	6.0						60	87	98		100			

Partie informative

Résultats de production

du 11/03/08 au 02/06/08

	0.063	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	6.3	8	12.5	20	MB	W%
Maximum	11.3	18	20	24	33	48	63	76	97	100	100	100	1.05	8.0
Xf+1.25xEcart-types	10.5	16	18	22	32	48	65	75	97	100	100	100	0.84	6.4
Moyenne Xf	9.0	14	16	20	28	44	60	70	94	100	100	100	0.47	4.3
Xf-1.25xEcart-types	7.5	12	13	17	25	40	56	65	91	99	100	100	0.10	2.1
Minimum	7.0	12	13	16	23	36	51	60	88	99	100	100	0.30	2.5
Ecart-type	1.20	1.68	1.97	2.27	2.82	3.42	3.42	3.97	2.51	0.36	0.00	0.00	0.29	1.71
Nombre de résultats	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	9

