

GRAVILLON 6/14 CALCAIRE

Producteur : CARRIERE DE CRAIN

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 14

Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043

D III (01/01/2007)

	0.063	2	d/2 3.15	d 6.3	8	D/1.4 10	12.5	D 14	20	31.5	FI	W%
Etendue e						30		10				
V.S.S.+U	2.0		6	20		92		100			24.00	
V.S.S.	2.0		5	15		80		99			20.00	
V.S.I.				5		50		89	98			
V.S.I.-U				0		38		84	97			

Partie informative

Résultats de production

du 11/03/08 au 21/03/08

	0.063	2	3.15	6.3	8	10	12.5	14	20	31.5	FI	W%
Maximum	1.9	3	4	11	32	66	92	99	100	100		2.4
Xf+1.25xEcart-types	1.8	3	4	10	32	66	92	100	100	100		2.5
Moyenne Xf	1.5	2	3	9	30	63	91	96	100	100	8.80	1.9
Xf-1.25xEcart-types	1.2	1	2	7	29	61	89	92	100	100		1.3
Minimum	1.2	1	2	8	29	60	89	91	100	100		1.2
Ecart-type	0.27	0.54	0.74	1.31	1.28	2.16	1.02	3.27	0.00	0.00		0.45
Nombre de résultats	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	1	4

