

GRAVILLON 6/20 CALCAIRE CRAIN

Producteur : CARRIERE DE CRAIN

Utilisateur : ENTREPRISES ROUTIERES

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

D III (01/01/2008)

	0.063	2	d/2 3.15	d 6.3	8	10	12.5	D/1.4 14	16	20	31.5	40	FI	W%
Etendue e								30		10				
V.S.S.+U	2.0		6	16				87		100			24.00	
V.S.S.	2.0		5	11				75		95			20.00	
V.S.I.				1				45		85	98	100		
V.S.I.-U				0				33		80	98	100		

Partie informative

Résultats de production

du 16/05/08 au 27/10/08

	0.063	2	3.15	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	FI	W%
Maximum	2.3	3	3	7	15	30	52	63	70	92	100	100	10.00	3.5
Xf+1.25xEcart-types	2.5	3	3	6	15	33	53	64	72	91	100	100	10.13	3.0
Moyenne Xf	1.9	2	3	4	10	22	41	52	63	88	100	100	9.50	1.4
Xf-1.25xEcart-types	1.3	1	2	2	6	11	29	39	54	84	100	100	8.88	0.0
Minimum	1.0	1	2	2	6	6	24	34	49	83	100	100	9.00	0.1
Ecart-type	0.50	0.58	0.42	1.79	3.45	8.73	9.54	9.81	7.36	2.93	0.00	0.00	0.50	1.27
Nombre de résultats	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5

