

GRAVE 0/16 ROULE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**Contrôleur** : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE**Elaboration** : Mélange

28, voie Romaine BP 10626

Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10)

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	W
Etendue e											10					
V.S.S.+U	4.0		64		94						100		100			
V.S.S.	3.0		60		90						99		100			
V.S.I.	0.0		20		50						89		98		100	
V.S.I.-U	0.0		16		46						87		97			

Partie informative

Résultats de production

du 06/12/16 au 06/12/16

	0.063	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	W
Maximum	0.7	39	44	48	54	65	68	74	86	92	97	100	100	100	100	3.9
Xf+1.25xEcart-types	0.7	39	44	48	55	66	69	76	86	92	97	100	100	100	100	4.0
Moyenne Xf	0.6	34	40	44	53	59	63	71	83	91	96	100	100	100	100	3.6
Xf-1.25xEcart-types	0.5	29	36	41	50	53	57	67	80	90	95	100	100	100	100	3.3
Minimum	0.5	31	38	42	50	55	58	67	81	90	95	100	100	100	100	3.3
Ecart-type	0.08	4.0	3.4	2.9	2.1	5.1	5.1	3.8	2.5	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30

