

SABLE SCHLAMM

Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire
Elaboration : Roulé
Usage : Lit de pose et zone d'enrobage
Usage : Remblais

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

NF P 11-300

A1

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	W	VBS
V.S.S.		100.0														2.50
V.S.I.		35.0														

Partie informative

Résultats de production

du 07/02/18 au 07/02/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	W	VBS
Maximum	65.6	74.5	87	94	96	97	97	98	98	99	99	100	100	100	23.9	0.69
Xf+1.25xEcart-types	67.1	76.1	89	95	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100	24.3	0.71
Moyenne Xf	49.2	57.9	74	87	91	93	94	96	97	97	98	99	99	100	20.3	0.50
Xf-1.25xEcart-types	31.4	39.7	59	79	85	88	91	93	94	94	95	97	98	100	16.2	0.29
Minimum	39.6	47.3	65	82	88	90	91	93	94	95	96	97	98	100	17.7	0.38
Ecart-type	14.27	14.58	11.7	6.4	4.6	3.5	3.0	2.4	2.4	2.2	1.9	1.6	1.0	0.0	3.20	0.170

