



SABLE 0/4 B ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - HOERDT **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A sauf MF B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e			40		40			10			0.7		
V.S.S.+U	4.0		48		88			98			3.35	2.00	
V.S.S.	3.0		45		85			96			3.20	1.50	
V.S.I.			5		45			86	95	100	2.50		
V.S.I.-U			2		42			84	95	100	2.35		
Ecart-type max			12.12		12.12						0.21		

Partie informative

Résultats de production

du 17/07/17 au 24/10/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	0.5	4	29	63	75	82	85	93	100	100	3.19	0.25	8.1
Xf+1.25xEcart-types	0.5	3	28	62	73	81	85	94	100	100	3.13	0.25	7.3
Moyenne Xf	0.3	3	23	55	66	75	79	91	100	100	2.87	0.22	5.7
Xf-1.25xEcart-types	0.2	2	19	47	59	69	74	88	100	100	2.61	0.18	4.0
Minimum	0.2	2	18	44	58	66	71	86	99	100	2.55	0.19	4.0
Ecart-type	0.10	0.7	3.4	5.8	5.7	4.8	4.3	2.4	0.1	0.0	0.210	0.027	1.30

