



SABLE CONCASSE 0/4

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Concassage et Criblage **57146 Woippy**
Usage : Enrobés **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a - Ang 1

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	ECs	W
Etendue e	6						20	10				
V.S.S.+U	14.0						78	100				
V.S.S.	12.0						74	98				
V.S.I.	6.0						54	88	98	100	35	
V.S.I.-U	4.0						50	86			33	
Ecart-type max	1.82						6.06					

Partie informative

Résultats de production

du 28/08/17 au 27/11/17

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5.6	8	ECs	W
Maximum	11.3	13.0	23	26	33	48	70	96	100	100	39	5.5
Xf+1.25xEcart-types	10.8	12.3	23	26	34	49	71	96	100	100	39	3.6
Moyenne Xf	9.2	10.5	20	22	29	42	64	93	100	100	38	2.2
Xf-1.25xEcart-types	7.6	8.7	16	18	24	35	58	90	100	100	38	0.7
Minimum	6.5	7.4	13	15	20	30	54	88	100	100	38	1.2
Ecart-type	1.28	1.46	2.8	3.2	4.0	5.3	5.3	2.5	0.1	0.0	1.0	1.20

