



SABLE 0/4 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620	A sauf MF B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e			40		40			10			0.7		
V.S.S.+U	4.0		44		83			99			3.57	2.00	
V.S.S.	3.0		41		80			97			3.42	1.50	
V.S.I.			1		40			87	95	100	2.72		
V.S.I.-U			0		37			85	95	100	2.57		
Ecart-type max			12.12		12.12						0.21		

Partie informative

Résultats de production

du 07/08/17 au 27/11/17													
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	0.4	2	21	56	68	77	81	94	100	100	3.40	0.25	9.9
Xf+1.25xEcart-types	0.3	1	20	51	65	75	80	93	100	100	3.39	0.23	8.0
Moyenne Xf	0.2	1	16	44	59	71	77	92	100	100	3.17	0.21	5.2
Xf-1.25xEcart-types	0.1	1	13	36	53	67	73	91	100	100	2.95	0.18	2.5
Minimum	0.1	1	11	34	51	65	72	91	100	100	2.83	0.20	1.9
Ecart-type	0.08	0.3	2.8	6.0	4.8	3.4	2.7	1.0	0.0	0.0	0.170	0.020	2.20

