

GRAVILLON 10/14 CONCASSE

Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire**Elaboration** : Concassage et Criblage**Usage** : Enrobés**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10 14

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8

Catégorie

B II - Ang 3

	0.063	2	4	6.3	8	d 10	12.5	D 14	16	1.4D 20	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e						10		10							
V.S.S.+U	2.3			6		22		100			24				17
V.S.S.	2.0			5		17		99			20				10
V.S.I.	0.0			0		7		89		98			50		
V.S.I.-U	0.0			0		2		84		98			43		

Partie informative

Résultats de production

du 12/03/14 au 14/12/15

	0.063	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.9	3	3	3	4	16	73	96	100	100	7	1.6	93	38	1
Xf+1.25xEcart-types	1.3	2	2	2	3	15	72	96	100	100	7	1.3	95	38	1
Moyenne Xf	0.8	1	1	1	2	12	65	94	100	100	6	0.7	86	35	0
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0	0	0	1	9	57	92	100	100	5	0.2	76	31	0
Minimum	0.4	1	1	1	1	8	55	92	99	100	5	0.1	78	33	0
Ecart-type	0.41	0.6	0.6	0.7	1.0	2.4	5.8	1.4	0.2	0.0	1.0	0.50	8.0	3.0	1.0

