



# GRAVILLON 16/22 ROULE

**Producteur :** GRAVIERES ALSACE LORRAINE - HOERDT **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**  
**Elaboration :** Roulé Lavé **57146 Woippy**  
**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 8	10	12.5	14	d 16	20	22.4	1.4D 31.5	FI	W
Etendue e						15		15			
V.S.S.+U	1.8	6				21		100		24	
V.S.S.	1.5	5				16		99		20	
V.S.I.		0				1		84	98		
V.S.I.-U		0				0		79	97		

## Partie informative

Résultats de production

du 24/07/17 au 31/10/17

	0.063	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.0	0	0	1	3	7	74	97	100	13	3.3
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	2	6	72	96	100	13	2.6
Moyenne Xf	0.0	0	0	0	1	5	63	93	100	12	1.8
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	3	53	89	100	12	1.0
Minimum	0.0	0	0	0	0	3	47	88	100	12	1.1
Ecart-type	0.01	0.0	0.1	0.3	0.7	1.3	7.8	2.7	0.0	1.0	0.60

