



GRAVILLON 16/22 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 8	10	12.5	14	d 16	20	D 22.4	1.4D 31.5	FI	W
Etendue e						15		15			
V.S.S.+U	1.8	6				23		100		24	
V.S.S.	1.5	5				18		95		20	
V.S.I.		0				3		80	98		
V.S.I.-U		0				0		75	97		

Partie informative

Résultats de production

du 07/08/17 au 27/11/17

	0.063	8	10	12.5	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.0	0	0	2	4	13	73	91	100	13	1.6
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	3	12	68	88	100	13	1.6
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	3	10	60	84	100	12	1.4
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	8	53	80	100	11	1.2
Minimum	0.0	0	0	0	2	7	53	81	100	11	1.1
Ecart-type	0.01	0.1	0.1	0.3	0.7	1.6	6.3	3.3	0.0	1.0	0.10

