



GRAVILLON 4/16 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - HOERDT **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D/2 8	10	11.2	14	D 16	20	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	W
Etendue e					35									
V.S.S.+U	1.8	6	20		65				100				24	
V.S.S.	1.5	5	15		60				99				20	
V.S.I.		0	0		25				84	98	100			
V.S.I.-U		0	0		20				79	97	100			
Ecart-type max					10.61									

Partie informative

Résultats de production

du 17/07/17 au 24/10/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.2	1	2	26	57	71	76	91	98	100	100	100	12	3.3
Xf+1.25xEcart-types	0.2	1	2	26	54	70	75	89	97	100	100	100	12	2.9
Moyenne Xf	0.1	1	2	20	42	60	67	85	95	100	100	100	11	2.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	13	31	50	59	81	92	100	100	100	10	1.7
Minimum	0.0	0	1	8	27	45	56	80	92	100	100	100	10	1.6
Ecart-type	0.06	0.2	0.5	5.0	9.1	8.2	6.6	3.3	1.8	0.1	0.0	0.0	1.0	0.50

