



GRAVILLON 4/16 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D/2 8	10	11.2	14	D 16	20	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	W
Etendue e					35									
V.S.S.+U	1.8	6	20		70				100				24	
V.S.S.	1.5	5	15		65				99				20	
V.S.I.		0	0		30				84	98	100			
V.S.I.-U		0	0		25				79	97	100			
Ecart-type max					10.61									

Partie informative

Résultats de production

du 01/08/17 au 27/11/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.2	1	4	33	61	76	82	94	98	100	100	100	14	3.2
Xf+1.25xEcart-types	0.2	1	4	32	58	73	80	94	99	100	100	100	14	2.9
Moyenne Xf	0.1	1	3	26	49	64	72	88	96	100	100	100	12	2.1
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	21	39	56	64	83	93	100	100	100	9	1.4
Minimum	0.1	0	2	18	35	54	62	79	90	100	100	100	10	1.1
Ecart-type	0.03	0.1	0.6	4.5	7.7	7.2	6.3	4.2	2.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.60

