



GRAVILLON 4/6 CONCASSE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Concassage et Criblage **57146 Woippy**
Usage : Enrobés **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III - Ang 1

	d/2		d		D		2D		FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
	0.063	2	4	5.6	6.3	8	12.5							
Etendue e			10		10									
V.S.S.+U	2.3	6	20		95			24						8
V.S.S.	2.0	5	15		90			20						1
V.S.I.		0	5		80	98	100		50		95	30		
V.S.I.-U		0	0		75	97	100		46		88	23		

Partie informative

Résultats de production

du 04/09/17 au 27/11/17

	0.063	2	4	5.6	6.3	8	12.5	FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.3	3	11	65	87	100	100	10		2.6	100	82	0
Xf+1.25xEcart-types	1.2	3	11	65	86	99	100	10		2.0	100	83	0
Moyenne Xf	1.1	2	9	58	83	99	100	9	54	1.2	99	81	0
Xf-1.25xEcart-types	0.9	2	7	52	80	98	100	9		0.4	98	80	0
Minimum	0.9	1	7	50	80	98	100	9		0.5	98	80	0
Ecart-type	0.14	0.6	1.5	5.2	2.5	0.5	0.0	1.0		0.70	1.0	1.0	0.0

