



GRAVILLON 4/8 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - HOERDT **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme		Catégorie
4 8	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620		A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	14	2D 16	FI	W
Etendue e			15		15						
V.S.S.+U	1.8	6	20		100					24	
V.S.S.	1.5	5	15		95					20	
V.S.I.		0	0		80		98		100		
V.S.I.-U		0	0		75		97		100		

Partie informative

Résultats de production

du 17/07/17 au 31/10/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	FI	W
Maximum	0.1	0	2	48	86	100	100	100	100	11	10.2
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	2	46	86	100	100	100	100	11	6.2
Moyenne Xf	0.0	0	1	40	84	100	100	100	100	10	3.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	35	81	99	100	100	100	10	1.5
Minimum	0.0	0	1	34	80	99	100	100	100	10	2.5
Ecart-type	0.03	0.1	0.5	4.2	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	1.0	1.90

