



GRAVILLON 4/8 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	d/2 2	d 4	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	14	2D 16	FI	W
Etendue e			15		15						
V.S.S.+U	1.8	6	20		100					24	
V.S.S.	1.5	5	15		97					20	
V.S.I.		0	0		82		98		100		
V.S.I.-U		0	0		77		97		100		

Partie informative Résultats de production

du 07/08/17 au 27/11/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	14	16	FI	W
Maximum	0.1	1	8	58	94	100	100	100	100	12	4.4
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	6	55	92	100	100	100	100	12	4.4
Moyenne Xf	0.0	0	4	50	90	100	100	100	100	11	3.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	44	88	100	100	100	100	11	2.8
Minimum	0.0	0	2	41	87	100	100	100	100	11	2.4
Ecart-type	0.04	0.1	1.3	4.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.60

