



GRAVILLON 6/10 CONCASSE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Concassage et Criblage **57146 Woippy**
Usage : Enrobés **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B III - Ang 1

	Norme										Catégorie					
	0.063	2	4	d 6.3	8	D 10	12.5	1.4D 14	16	2D 20	FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Etendue e			10	10		10										
V.S.S.+U	2.3		6	20		100					24					8
V.S.S.	2.0		5	15		96					20					1
V.S.I.	0.0		0	5		86		98		100		50		95	30	
V.S.I.-U	0.0		0	0		81						46		88	23	

Partie informative

Résultats de production

du 28/08/17 au 27/11/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	FI	PSV	W	Pc	Ptc	Ptr
Maximum	1.1	4	5	15	61	96	100	100	100	100	7		2.2	96	64	0
Xf+1.25xEcart-types	1.1	3	4	15	53	92	100	100	100	100	7		1.7	96	66	0
Moyenne Xf	0.8	2	3	13	46	90	100	100	100	100	7	54	1.1	95	62	0
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1	2	11	39	87	100	100	100	100	6		0.4	95	58	0
Minimum	0.4	1	1	10	40	88	100	100	100	100	6		0.5	95	58	0
Ecart-type	0.20	0.8	1.0	1.7	5.7	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0		0.50	1.0	3.0	0.0

