



GRAVILLON 8/16 ROULE

Producteur : GRAVIERES ALSACE LORRAINE - HOERDT **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**
Elaboration : Roulé Lavé **57146 Woippy**
Usage : Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
8 16	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620	A

	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	W						
	0.063	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Etendue e				15	30			15					
V.S.S.+U	1.8	6		21	69			100				24	
V.S.S.	1.5	5		16	57			98				20	
V.S.I.		0		1	27			83	98	100			
V.S.I.-U		0		0	15			78	97	100			
Ecart-type max					9.09								

Partie informative

Résultats de production

du 17/07/17 au 31/10/17

	0.063	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.1	1	5	16	43	57	85	95	100	100	100	13	2.8
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	4	13	38	52	83	95	100	100	100	13	2.7
Moyenne Xf	0.0	0	2	9	28	42	76	92	100	100	100	12	2.2
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	4	18	32	69	88	100	100	100	10	1.8
Minimum	0.0	0	0	2	11	29	64	85	100	100	100	11	1.5
Ecart-type	0.02	0.1	1.4	3.6	8.1	7.7	5.8	3.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.40

