



# GRAVILLON 8/16 ROULE

**Producteur :** GRAVIERES ALSACE LORRAINE - WEYERSHEIM **LABORATOIRE :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire **28, voie Romaine BP 10626**  
**Elaboration :** Roulé Lavé **57146 Woippy**  
**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art. 10) **Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme											Catégorie	
	8	16	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620										
	0.063	d/2 4	6.3	d 8	10	11.2	14	D 16	20	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	W
Etendue e				15		30							
V.S.S.+U	1.8	6		21		74		100				24	
V.S.S.	1.5	5		16		62		99				20	
V.S.I.		0		1		32		84		98	100		
V.S.I.-U		0		0		20		79		97	100		

## Partie informative

Résultats de production

du 07/08/17 au 27/11/17

	0.063	4	6.3	8	10	11.2	14	16	20	22.4	31.5	FI	W
Maximum	0.1	2	6	16	47	62	89	97	100	100	100	15	2.7
Xf+1.25xEcart-types	0.0	1	3	11	39	54	85	95	100	100	100	16	2.5
Moyenne Xf	0.0	0	1	7	31	46	80	93	100	100	100	14	2.3
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	3	23	38	74	91	100	100	100	12	2.0
Minimum	0.0	0	0	3	19	35	71	91	99	100	100	12	1.8
Ecart-type	0.02	0.4	1.4	3.2	6.5	6.5	4.6	1.7	0.2	0.0	0.0	2.0	0.20

